





GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ . FEINSTEINZEUG
UNI EN 14411 Bla Allegato G (ISO 13006)
www.anticaceramica.it

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	NATURE OUT												
 Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite <hr/> Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke <hr/>  Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit <hr/> Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit <hr/> Planarità / Surface flatness Planeité de surface / Ebenflächigkeit	UNI EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm <table border="1"> <thead> <tr> <th>%</th> <th>(mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect</td> <td>± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect</td> </tr> <tr> <td>± 5</td> <td>± 0,5</td> </tr> <tr> <td>± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect</td> <td>± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect</td> </tr> <tr> <td>± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect</td> <td>± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect</td> </tr> <tr> <td>± 0,5 Non Rect. ± 0,4 Rect</td> <td>± 2,0 Non Rect. ± 1,8 Rect</td> </tr> </tbody> </table>	%	(mm)	± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect	± 5	± 0,5	± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect	± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect	± 0,5 Non Rect. ± 0,4 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,8 Rect	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
		%	(mm)												
		± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect												
		± 5	± 0,5												
		± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect												
± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect														
± 0,5 Non Rect. ± 0,4 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,8 Rect														
UNI EN ISO 10545-2 Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend														
UNI EN ISO 10545-3 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	$\leq 0,5\%$ Individual max 0,6%	$\leq 0,5\%$													
UNI EN ISO 10545-4 Sforzi di Rottura / Breaking strength Effort de rupture / Bruchkraft (> 7,5 mm thickness) Resistenza alla flessione / Modulus of Rupture Résistance à la flexion / Biegefestigkeit	$S \geq 1300 \text{ N}$ $R \geq 35 \text{ N/mm}^2$	$S \geq 1300 \text{ N}$ $R \geq 35 \text{ N/mm}^2$													
UNI EN ISO 10545-7 Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Abrasion resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	Segnala la classe di abrasione e i cicli superati Report abrasion class and cycles passed	GRIGIO - GREIGE PEI IV BIANCO PEI V													
UNI EN ISO 10545-12 Resistenza al gelo Resistance to frost Resistance aux gel Frostbeständigkeit	Richiesto Required	Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher													
UNI EN ISO 10545-13 Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufacturer is to state classification	LA													
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis Metodo di prova disponibile Test method available	HA													
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salt Classe minima B Minimum class B	A													
UNI EN ISO 10545-14 Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	Min. 3	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend													
UNI EN ISO 10545-9 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	Metodo di prova disponibile Test method available	Resiste Resistant Résiste Widerstandsfähig													
Caratteristiche accessorie / Additional features															
 Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Colorazione Stabile Stable coloring	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend												
Caratteristiche di sicurezza / Safety characteristics															
 Resistenza allo scivolamento** Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft	METODO B.C.R.A. $\mu > 0,40$	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend													
	DIN EN 16165 ANNEX A Test della rampa a piedi nudi / Classe dichiarata Barefoot ramp test / Declared Class Méthode de la rampe pieds nus / Classe déclarée Methode der schiefen Ebene, barfuß / Angegebene Klasse ANNEX B Test della rampa a piedi calzati / Classe dichiarata Shod ramp test / Declared Class Rampe avec chaussures / Classe déclarée Methode der schiefe Ebene, mit Schuhwerk / Angegebene Klasse	A+B R11													
	DCOF (ANSI A 326.3) $\geq 0,42$	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend													