













## GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO

Colored Body Porcelain Stoneware / Grès Cérame Masse Coloré / Feinsteinzeug mit Eingefärbten Scherben

## GRES PORCELLANATO

Porcelain Stoneware / Grès Cérame / Feinsteinzeug

### UNI EN 14411 Bla Allegato G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	CONTEMPORARY		
			Naturale	Outdoor	
 <b>Lunghezza e larghezza</b> / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite  <b>Spessore</b> / Thickness / Epaisseur / Stärke <b>Rettilineità spigoli</b> / Straightness of sides Rectitude des aretes / Kantengeradheit <b>Ortogonalità</b> / Rectangularity Orthogonalite / Rechtwinkligkeit <b>Planarità</b> / Lenght and width Planeite de surface / Ebenflächigkeit	UNI EN ISO 10545-2	<b>N ≥ 15 cm</b>		<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	
		%	[mm]		
		± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect		
		± 5 ± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 0,5 ± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect		
		± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect ± 0,5 Non Rect. ± 0,4 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect ± 2,0 Non Rect. ± 1,8 Rect		
 <b>Qualità della superficie</b> Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	<b>Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili</b> Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen		<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	
 <b>Assorbimento d'acqua</b> / Water absorption Absorption d'eau / Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5% Individual max 0,6%		≤ 0,5%	
 <b>Sforzo di Rottura</b> / Breaking strength Effort de rupture / Bruchkraft	UNI EN ISO 10545-4	S ≥ 1300 N (≥ 7,5 mm)		S ≥ 1300 N	
<b>Resistenza alla flessione</b> / Modulus of Rupture Résistance à la flexion / Biegefestigkeit		R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>		R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	
 <b>Resistenza all'abrasione (metodo PEI)</b> Abrasion resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb [nach PEI]	UNI EN ISO 10545-7	<b>Segnala la classe di abrasione e i cicli superati</b> Report abrasion class and cycles passed		BROWN - GRAPHITE PEI IV LIGHT GREY - GREY PEI V	
 <b>Resistenza al gelo</b> / Resistance to frost Resistance aux gel / Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesto Required		<b>Non gelivo</b> / Frost-proof Non gélifs / Frostsicher	
 <b>Resistenza ai prodotti chimici</b> Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	<b>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali</b> Resistance to low concentrations of acids and alkalis <b>Secondo la classificazione indicata dal fabbricante</b> Manufacturer is to state classification		LA	LA
		<b>Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali</b> Resistance to high concentrations of acids and alkalis <b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available		HA	HA
		<b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina</b> Resistance to household chemicals and swimming pool salt <b>Classe minima B</b> Minimum class B		A	A
 <b>Resistenza alle macchie</b> Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3		<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	
 <b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	<b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available		<b>Resiste</b> Resistant Résiste Widerstandsfähig	
<b>Caratteristiche accessorie</b> / Additional features					
 <b>Stabilità dei colori</b> / Colours stability Stabilité des couleurs / Farbbeständigkeit	DIN 51094	<b>Colorazione Stabile</b> Stable coloring		<b>Conforme</b> / Corresponding Conforme / Entsprechend	
<b>Caratteristiche di sicurezza</b> / Safety characteristics					
 <b>Resistenza allo scivolamento</b> Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft	METODO B.C.R.A.	μ > 0,40		<b>Conforme</b> / Corresponding Conforme / Entsprechend	
	DIN EN 16165	<b>ANNEX A</b> <b>Test della rampa a piedi nudi / Classe dichiarata</b> Barefoot ramp test / Declared Class Méthode de la rampe pieds nus / Classe déclarée Methode der schiefen Ebene, barfuß / Angegebene Klasse		A+B	A+B+C
		<b>ANNEX B</b> <b>Test della rampa a piedi calzati / Classe dichiarata</b> Shod ramp test / Declared Class Rampe avec chaussures / Classe déclarée Methode der schiefen Ebene, mit Schuhwerk / Angegebene Klasse		R10	R11
	DCOF (ANSI A 326.3)	≥ 0,42		<b>Conforme</b> / Corresponding Conforme / Entsprechend	