











## GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO

Colored Body Porcelain Stoneware / Grès Cérame Masse Coloré / Feinsteinzeug mit Eingefärbten Scherben

### UNI EN 14411 Bla Allegato G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	EVOQ		
 <b>Lunghezza e larghezza</b> / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite  <b>Spessore</b> / Thickness / Epaisseur / Stärke <b>Rettilineità spigoli</b> / Straightness of sides Rectitude des aretes / Kantengeradheit <b>Ortogonalità</b> / Rectangularity Orthogonalite / Rechtwinkligkeit <b>Planarità</b> / Lenght and width Planeite de surface / Ebenflächigkeit	UNI EN ISO 10545-2	<b>N ≥ 15 cm</b> % ± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect. ± 5 ± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect. ± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect. ± 0,5 Non Rect. ± 0,4 Rect.	(mm) ± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect. ± 0,5 ± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect. ± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect. ± 2,0 Non Rect. ± 1,8 Rect.	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	
		<b>Qualità della superficie</b> Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	<b>Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili</b> Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend
		<b>Assorbimento d'acqua</b> / Water absorption Absorption d'eau / Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5% Individual max 0,6%	≤ 0,5%
		<b>Sforzo di Rottura</b> / Breaking strength Effort de rupture / Bruchkraft  <b>Resistenza alla flessione</b> / Modulus of Rupture Résistance à la flexion / Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	S ≥ 1300 N (≥ 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>
 <b>Resistenza all'abrasione (metodo PEI)</b> Abrasion resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	<b>Segnala la classe di abrasione e i cicli superati</b> Report abrasion class and cycles passed	NERO - AVORIO PEI IV BIANCO - POLVERE PEI V		
 <b>Resistenza al gelo</b> / Resistance to frost Resistance aux gel / Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	<b>Richiesto</b> Required	<b>Non gelivo</b> / Frost-proof Non gélifs / Frostsicher		
 <b>Resistenza ai prodotti chimici</b> Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	<b>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali</b> Resistance to low concentrations of acids and alkalis <b>Secondo la classificazione indicata dal fabbricante</b> Manufacturer is to state classification	LA		
		<b>Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali</b> Resistance to high concentrations of acids and alkalis <b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available	HA		
		<b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina</b> Resistance to household chemicals and swimming pool salt <b>Classe minima B</b> Minimum class B	A		
 <b>Resistenza alle macchie</b> Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend		
 <b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	<b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available	<b>Resiste</b> Resistant Résiste Widerstandsfähig		
<b>Caratteristiche accessorie / Additional features</b>					
 <b>Stabilità dei colori</b> / Colours stability Stabilité des couleurs / Farbbeständigkeit	DIN 51094	<b>Colorazione Stabile</b> Stable coloring	<b>Conforme / Corresponding</b> Conforme / Entsprechend		
<b>Caratteristiche di sicurezza / Safety characteristics</b>					
 <b>Resistenza allo scivolamento</b> Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft	METODO B.C.R.A.	μ > 0,40 <b>ANNEX A</b> <b>Test della rampa a piedi nudi / Classe dichiarata</b> Barefoot ramp test / Declared Class Méthode de la rampe pieds nus / Classe déclarée Methode der schiefen Ebene, barfuß / Angegebene Klasse	-		
	DIN EN 16165	<b>ANNEX B</b> <b>Test della rampa a piedi calzati / Classe dichiarata</b> Shod ramp test / Declared Class Rampe avec chaussures / Classe déclarée Methode der schiefe Ebene, mit Schuhwerk / Angegebene Klasse	R9		
	DCOF (ANSI A 326.3)	≥ 0,42	<b>Conforme / Corresponding</b> Conforme / Entsprechend		