



Since 1961

ANTICHE ABBAZIE

Perfetta realizzazione del cotto anticato con i bordi irregolari, effetti di stonalizzazione superficiale da calpestio, con sfumature di colorazione e morbide lucidature. La gamma è disponibile anche in una versione grip per il sicuro impiego in esterno.

A perfect recreation of irregular edges antiqued cotto, with its shade variations and mellow polishing effects deriving from foot traffic. Two of the five colors are available also in a skid resistant finish for safe outdoor use.



ANTICHE ABBAZIE

31x31 12"x12"

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG



COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



Senaque



Thoronet


ANTICHE ABBAZIESENANQUE



40

002214/26	65
Antiche Abbazie Senanque	
31x31 12"x12"	
002520/28	86
Antiche Abbazie Senanque Grip	
31x31 12"x12"	

ANTICHE ABBAZIETHORONET




40

002215/26	65
Antiche Abbazie Thoronet	
31x31 12"x12"	
002521/28	86
Antiche Abbazie Thoronet Grip	
31x31 12"x12"	




ANTICHE ABBAZIE THORONET 31x31 12"x12"


TRIMS



Battiscopa 7,5x31	46
002230/06 Senanque	121
002229/06 Thoronet	121



Gradino Frontale Torello Incollato 31x31	6
002819/36 Senanque	75
002816/36 Thoronet	75



Gradino Angolare Torello Incollato 31x31	2
002824/68 Senanque	93
002821/68 Thoronet	93













Per l'irregolarità della sua forma questo prodotto non può essere calibrato. Si consiglia una posa con fuga larga tipica dei prodotti rustici.
Due to its characteristics and its irregular shape this product cannot be calibrated. It is advisable to use a wide joint, typical for all rustic floorings.

ATTENZIONE: prodotto stonalizzato, si consiglia di miscelare il materiale durante la posa, prelevando le piastrelle da diverse scatole. I toni sono puramente indicativi e soggetti a continue variazioni.
ATTENTION PLEASE: as the characteristic of this product is to be made by many shades as its own peculiarity, we suggest you to mix the material while laying it, by taking the tiles from different boxes. the tonalities are purely indicative and they are exposed to continual variations.

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31x31	9 mm	14	1,35	23,00	72	97,20	1675

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO • PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME • FEINSTEINZEUG
UNI EN 14411 BIA ALLEGATO G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	ANTICHE ABBAZIE	
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%	
 Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
 Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration Aucune alteration Keine Veränderung	Non gelivo Frost-proof Non gélifs Froststicher	
 Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Length and width Longuer et largeur / Länge und breite	Tolleranze minime Low alteration Minime alteration Geringe Veränderung	
		Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke		
		Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit		
		Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit		
		Planarità / Length and width Planeité de surface / Ebenflächigkeit	± 0,6% max	
 Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
 Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Minimo GB Minimum GB Minimum GB Minimum GB	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
 Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato As stated Comme déclaré Wie angegeben	Da 3 a 5 in base al colore From 3 to 5, according to color De 3 à 5, selon couleur Von 3 zu 5, je nachdem farbefarbe	
 Resistenza alle macchie Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
 Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Stabile	Nessuna Variazione	
 Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness Dureté de la surface (echelle Mohs) Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	Come dichiarato As stated Comme déclaré Wie angegeben	Naturale 6-8	
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar	Resiste Resistant	
 Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmende Eigenschaft	METODO B.C.R.A.	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	> 0,4	
	DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or on the working area	R9 R12	



Antica Ceramica Rubiera S.r.l.

Via Salvaterra, 18/A - 42048 Rubiera (RE) - ITALY

Tel. +39 0522 628841 - Fax +39 0522 628976

www.anticaceramica.it - info@anticaceramica.it

Seguici su: 