

**Antica
Ceramica
Rubiera**

Since 1961

CALANCO

Il cotto della tradizione in un'interpretazione veritiera! La serie, dai lati con profilo regolare leggermente scagliati, propone il calore della terracotta con un tipico effetto ceramico a zone lucide e opache.

I 3 colori disponibili la rendono adatta a svariati utilizzi.

A convincing version of the traditional terracotta. The series has even edges with a slightly flaky effect and offers the warmth of terracotta tiles with the characteristics shiny and matt areas found on ceramics.


The 3 colors available are suitable for many applications.



CALANCO

31x31 12"x12"

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG



COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



Rio Dolo



Rio Sole



Rio Re



CALANCO RIO DOLO 31x31 12"x12"



CALANCO RIO RE 31x31 12"x12"



001368/23
Calanco Rio Dolo
31x31 12"x12"

55



001721/23
Calanco Rio Sole
31x31 12"x12"


55



001367/23
Calanco Rio Re
31x31 12"x12"

55


TRIMS



Battiscopa 7,5x31

46


001372/06 Rio Dolo 121
001528/06 Rio Sole 121
001369/06 Rio Re 121



Gradino Frontale Torello Incollato 31x31

6

002740/36 Rio Dolo 75
002827/36 Rio Sole 75
002826/36 Rio Re 75



Gradino Angolare Torello Incollato 31x31

2

002741/68 Rio Dolo 93
002830/68 Rio Sole 93
002829/68 Rio Re 93

Materiale seminato, stonalizzato per effetto rustico.

Materiale seminato Random material, shaded for a rustic effect.

Materiale seminato matériau à semis, stonalisé pour effet rustique.













Materiale seminato gestreutes Material mit abgetönten Farben für eine rustikale Wirkung

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	coll/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31x31	9 mm	14	1,35	23,00	72	97,20	1675

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO • PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME • FEINSTEINZEUG
UNI EN 14411 BIA ALLEGATO G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	CALANCO	
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%	
 Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
 Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration Aucune alteration Keine Veränderung	Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher	
 Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Length and width Longuer et largeur / Länge und breite	Tolleranze minime Low alteration Minime alteration Geringe Veränderung	
		Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke		
		Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit		
		Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit		
		Planarità / Length and width Planeité de surface / Ebenflächigkeit	± 0,6% max	
 Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
 Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Minimo GB Minimum GB Minimum GB Minimum GB	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
 Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato As stated Comme déclaré Wie angegeben	Da 4 a 5 in base al colore From 4 to 5, according to color De 4 à 5, selon couleur Von 4 zu 5, je nachdem farbefarbe	
 Resistenza alle macchie Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
 Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Stabile	Nessuna Variazione	
 Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness Dureté de la surface (échelle Mohs) Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	Come dichiarato As stated Comme déclaré Wie angegeben	Naturale 6-8	
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar	Resiste Resistant	
 Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschermende Eigenschaft	METODO B.C.R.A.	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	> 0,4	
	DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or on the working area	R9	



Antica Ceramica Rubiera S.r.l.

Via Salvaterra, 18/A - 42048 Rubiera (RE) - ITALY

Tel. +39 0522 628841 - Fax +39 0522 628976

www.anticaceramica.it - info@anticaceramica.it

Seguici su: 