

Antica
Ceramica
Rubiera

Since 1961

OLIMPO

Grès porcellanato che unisce l'estetica della terracotta a quella del cemento, con le morbide sfumature dei pavimenti disegnati dal tempo. La gamma dei quattro colori, in precisa grafica digitale, si muove dal cemento chiaro fino al nero e si adatta a stili d'arredo classici e contemporanei.

Porcelain stoneware combining cotto and cement looks. With the mellow shading effects that are normally the result of the passing of time. The range of four colors and precise digital graphics, varying from pale cement to black, fits both classical and contemporary styles.



OLIMPO

60x60 24"x24" - 31x62 12"x24"

GRES PORCELLANATO
 PORCELAIN STONEWARE
 GRÈS CÉRAMÉ
 FEINSTEINZEUG



COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



Poseidone Bianco



Demetra Beige



Zeus Grigio



Ade Nero

OLIMPOPOSEIDONE BIANCO



12

004164/38 122 ■
Olimpo Poseidone Bianco Rettificato
60x60 24"x24"



12

003411/38 122 ■
Olimpo Poseidone Bianco
31x62 12"x24"

OLIMPOZEUS GRIGIO



12

004165/38 122 ■
Olimpo Zeus Grigio Rettificato
60x60 24"x24"



12

003412/38 122 ■
Olimpo Zeus Grigio
31x62 12"x24"

OLIMPODEMETRA BEIGE



12

004166/38 122 ■
Olimpo Demetra Beige Rettificato
60x60 24"x24"



12


003414/38 122 ■
Olimpo Demetra Beige
31x62 12"x24"

OLIMPOADE NERO



12

004167/38 122 ■
Olimpo Ade Nero Rettificato
60x60 24"x24"



12

003413/38 122 ■
Olimpo Ade Nero
31x62 12"x24"









OLIMPO DEMETRA BEIGE 60x60 24"x24"









OLIMPO ZEUS GRIGIO 60x60 24"x24"


TRIMS








Battiscopa 7,2x60 20 
004235/09 Poseidone Bianco 15 
004237/09 Demetra Beige 15 
004236/09 Zeus Grigio 15 
004238/09 Ade Nero 15 



* **Gradino Frontale 30x60** 1 
004245/132 Poseidone Bianco 26 
004246/132 Demetra Beige 26 
004247/132 Zeus Grigio 26 
004248/132 Ade Nero 26 













* **Gradino Angolare DX/SX 30x60** 1 
004263/204 Poseidone Bianco 38 
004264/204 Demetra Beige 38 
004265/204 Zeus Grigio 38 
004266/204 Ade Nero 38 

* **Disponibili solo su ordinazione** • Available on demande

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	24,00	60	81,00	1460
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,00	24	43,20	840

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO • PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME • FEINSTEINZEUG
UNI EN 14411 BIA ALLEGATO G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	OLIMPO			
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%			
 Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend			
 Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration Aucune alteration Keine Veränderung	Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher			
 Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Length and width Longuer et largeur / Länge und breite	± 0,6% max	Tolleranze minime Low alteration Minime alteration Geringe Veränderung		
		Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke	± 5% max			
		Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	± 0,5% max			
		Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	± 0,6% max			
 Planarità / Length and width Planeité de surface / Ebenflächigkeit	UNI EN ISO 10545-2	Planarità / Length and width Planeité de surface / Ebenflächigkeit	± 0,5% max	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend		
		Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2		Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	
		Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13		Minimo GB Minimum GB Minimum GB Minimum GB	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
		Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7		Come dichiarato As stated Comme déclaré Wie angegeben	Da 3 a 5 in base al colore From 3 to 5, according to color De 3 à 5, selon couleur Von 3 zu 5, je nachdem farbefarbe
 Resistenza alle macchie Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend			
 Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Stabile	Nessuna Variazione			
 Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness Dureté de la surface (échelle Mohs) Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	Come dichiarato As stated Comme déclaré Wie angegeben	Naturale 6-8			
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar	Resiste Resistant			
 Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenchaft	METODO B.C.R.A.	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	> 0,4			
	DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or on the working area	R10			





Antica Ceramica Rubiera S.r.l.

Via Salvaterra, 18/A - 42048 Rubiera (RE) - ITALY

Tel. +39 0522 628841 - Fax +39 0522 628976

www.anticaceramica.it - info@anticaceramica.it

Seguici su:  

MADE IN ITALY



OHSAS 18001
GREENGUARD - UPEC
UNI EN ISO 14021:2016
EN ISO 50001:2011
EN ISO 9001:2008
EN ISO 14001:2004

